

# Technische Informationen

## Sedur Fix FO Neopren Dichtung

Technische Daten	Daten
Material	Neopren
Farbe	schwarz
Raumgewicht	ca. 160 kg/m <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 100°C
Druckspannung	bei 10% Verformung ca. 3,0 N/cm <sup>2</sup> bei 25% Verformung ca. 5,5 N/cm <sup>2</sup> bei 40% Verformung ca. 9,0 N/cm <sup>2</sup>
UV-Beständigkeit	gut
Brandverhalten	UL94-HF1 von 2-8 mm / UL94-VO von 8-40 mm
File-Nummer	E532643
Wasseraufnahme	ca. 5 Vol.-%
Chemische Beständigkeit:	Chlorierte Lösemittel      zerstört Salzwasser                    beständig Benzin bedingt                beständig Heizöl bedingt                beständig Natronlauge                    beständig Salzsäure 10% z                zerstört Schwefelsäure 30%            zerstört
Kleber	Daten
Klebstoff / Abdeckung	Acrylat, modifiziert (wasserfest) / Polyethylenpapier, weiss
Dicke	0.12 mm
Temperaturbereich	-60°C bis +120°C
Scherfestigkeit auf Stahl	(N/625 mm <sup>2</sup> ) +23°+/-2°C 40 DIN EN 1943
Schälfestigkeit auf Stahl	(N/25 mm <sup>2</sup> ) +23°+/-2°C 35 DIN EN 1939

Die technischen Informationen geben unseren momentanen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Besondere Verhältnisse bei speziellen Einzelfällen in der Anwendung sind situativ zu berücksichtigen. Alle Werte sind Mittelwerte, wenn nicht anders angegeben.

Für weitere Fragen über unsere Erzeugnisse stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.